



we
care



vetonit PRO

Шпаклевка суперфинишная Белая

- Тонкий слой от 0,2 мм
- Для стен и потолков
- Суперпластичная
- Для внутренних работ



НАЗНАЧЕНИЕ

Для суперфинишного выравнивания стен и потолков под покраску и оклейку обоями.



8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях



www.vetonit.weber



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Связующее	поливинилацетат (сополимер), не более 2,5 %
Водостойкость	не водостойкая
Наполнитель	тонкомолотый мрамор
Расход смеси, кг/м ² /мм	1,2
Расход воды, л/кг	0,34–0,38
Расход воды, л/25 кг мешок	8,5–9,5
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм	0,2–3
Максимальная фракция, мм	0,2
Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре), сутки	1 (3)
Время высыхания (одного слоя) при 20 °С, сутки	1

Фасовка: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение: 18 месяцев со дня изготовления в заводской упаковке в сухом помещении на поддонах, не допуская контакта с землей.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подходящие основы

Поверхности, выровненные цементными или цементно-известковыми штукатурками, ДСП, гипсокартон, ГКЛ, гипсовые основы, окрашенные поверхности и старые основания.

Подготовка основания

Основа должна быть чистой, твердой и прочной. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основы и растворной смеси должна быть не менее +10 °С. Для повышения прочности сцепления с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки. После нанесения грунтовки необходимо дать ей полностью высохнуть (не менее 24 часов). Не допускать запыления грунтованной поверхности.

Приготовление смеси

Мешок (25 кг) сухой смеси смешивают примерно с 8,5 – 9,5 л чистой воды при помощи дрели с насадкой в течение 3–5 минут. Растворной смеси дают отстояться примерно в течение 10 минут, затем ее слегка перемешивают перед использованием.

Растворная смесь пригодна для использования примерно в течение суток с момента затворения водой, а при хранении в закрытой емкости – в течение 3 суток.

Нанесение

Смесь наносят механизированным методом напыления или вручную при помощи стального шпателя. Потолок можно выровнять шпателем или после напыления оставить без дальнейшей обработки. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Рабочие швы и поверхность шлифуют при помощи шлифовальной бумаги после достаточного высыхания смеси, примерно через 1 сутки. Затвердевшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями.

Рекомендации

Внимание! Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии с твердыми основами можно 10 % воды для смешивания заменить составом weber.vetonit MD16.

Очистка инструмента

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию. Сухую смесь и затвердевший материал можно утилизировать как строительные отходы.



8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях



www.vetonit.weber

vetonit
SAINT-GOBAIN