



weber rapid grout

Раствор на основе цемента для затирки швов в помещениях и на открытом воздухе

- Класс CG2WA
- Ширина шва 2-20 мм
- Быстрое отверждение, готовность к пешеходному движению приблизительно через 4 часа
- Высокая прочность
- Низкое водопоглощение
- Для клинкерной плитки в составе СФТК



НАЗНАЧЕНИЕ

- Затирка для стекловидной плитки, например, фарфоровой, а также подходящей плитки из природного камня в помещениях и на открытом воздухе.

клинкерс
эстетика экстерьера



Официальный дилер
г.Уфа, ул. Владивостокская, 10
+7 (347) 266-72-21
www.ufa-klinker.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Клинкерная плитка от 0,5 кг/м ² , керамическая плитка прибл. 8 кг/м ² , в зависимости от ширины швов, размера и толщины плитки.
Рекомендуемая толщина слоя	Ширина шва: 2-20 мм
Рекомендуемое содержание воды	20-23% (прибл. 0,20-0,23 л/кг)
Температура нанесения	При затирке и в течение 2 дней после затирки темпера- тура подложки, затирки и окружающей среды должна быть выше +10°C
Время годности после смешивания (время работы)	прибл. 30 минут после добавления воды
Время твердения до начала полной нагрузки движения	прибл. 48 часов (+23°C, относительная влажность 50%)
Связующее вещество	цемент
Наполнитель	Известняк, макс. размер зерна 0,6 мм
Прочность на сжатие(через 28 дней)	≥ 15 Н/мм ² (SFS-EN 12808-3)
Прочность на изгиб (через 28 дней)	≥ 2,5 Н/мм ² (SFS-EN 12808-3)
Усадка (через 28 дней)	≤ 3 мм/м (SFS-EN 12808-4)
Водопоглощение	≤ 2 г (30 мин), ≤ 5 г (240 мин) (SFS-EN 12808-5)

Фасовка: Пластиковый пакет 3 кг, пластиковый мешок 15 кг.

Хранение: прибл. 24 месяца с даты изготовления (в закрытой упаковке, в сухом месте).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешивание

Порошок смешивается в чистой питьевой воде при температуре до +30°C, например, с помощью взбивалки, до получения однородной массы. Оставьте раствор приблизительно на 2 минуты, затем снова слегка перемешайте. В силу большого количества пигментов темные цвета могут потребовать более длительного перемешивания.

Рабочие инструкции

Время затирки зависит от используемого плиточного клея и условий. Швы должны быть чистыми, уровень клеевого раствора не должен выходить за середину слоя. Для простой очистки неглазурованную плитку перед затиркой следует смочить влажной губкой. Затирка weber rapid наносится резиновым шпателем по диагонали относительно швов; для заполнения швов необходимо плотно прижимать шпатель. Излишки затирочного раствора следует удалить с плитки. В зависимости от температуры, влажности и впитывающей способности плитки швы следует просушить в течение приблизительно 10-30 минут, после чего плитка очищается с помощью влажной губки. Одновременно производится выравнивание швов, например, с помощью деревянного стержня с круглой головкой. Затем при необходимости производится повторная очистка плитки. Пену на поверхности швов можно осторожно удалить на последнем этапе очистки с помощью губки. При очистке следует использовать как можно меньше воды, и ее необходимо осторожно удалить из швов. Используемую для очистки воду следует часто менять для уменьшения образования

пены. После испарения влаги с поверхности плитки выполняются окончательная очистка поверхности и обработка швов с помощью сухой хлопчатобумажной ткани или ватина. Обогрев пола следует отключить приблизительно за 1 день до затирки, и можно постепенно включать через неделю после затирки. По полу можно ходить приблизительно через 4 часа после затирки.

Температурные швы

В крупных зонах с плиточным покрытием в соответствии с инструкциями проектировщика размещаются температурные швы. Также температурные швы для плиточного покрытия выполняются с использованием продукта weber neutral/special silicone, который наносится на углы конструкции, подложку температурных швов и стыков между различными материалами и зонами вокруг отверстий.

Практические рекомендации

Оптимальный результат достигается при использовании рекомендованного количества воды и начала очистки плитки только после достаточной просушки шва. Преждевременная очистка может привести к обесцвечиванию и неровности шва. Избегайте чрезмерного использования воды при очистке, поскольку это может ослабить прочность шва и привести к неоднородности. Использование грязной воды для очистки может привести к образованию пены на поверхности шва, поэтому воду следует часто менять. Использование теплой воды при смешивании раствора позволяет сократить время работы.

8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

www.vetonit.weber



Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android

weber
SAINT-GOBAIN

Важное примечание!

Продукт не подходит для использования в плавательных бассейнах или в качестве особо износостойкой или гигиенической затирки. В этом случае следует использовать затирку webegerox easy на основе эпоксидной смолы. Цвета затирки являются приблизительными. На окончательный цвет влияют условия, положка, время очистки и количество используемой воды. В случае сомнений рекомендуется произвести пробную затирку.

Официальный дистрибьютор weber:Rapid Grout

клинкерс  
эстетика экстерьера

Центр Экстерьеров "КЛИНКЕРС"
г.Уфа, ул. Владивостокская, 10

+7 347 266-72-21

www.ufa-klinker.ru

 8 800 234 01 31

 www.vetonit.weber



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях



Приложение Weber-Vetonit для IOS и Android

 **weber**
SAINT-GOBAIN