vetonit

vetonit remocor TS-60

Безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав тиксотропного типа

- Ремонт в сжатые сроки
- Высокая морозостойкость и водонепроницаемость
- Усилен фиброволокном
- Применение при температуре до -10 °С
- Толщина нанесения в один слой от 15 до 100 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

- Ремонт поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций в транспортном, гидротехническом, промышленном и гражданском строительстве
- Ремонт элементов несущих конструкций под действием статических и динамических нагрузок
- Ремонт вертикальных и потолочных поверхностей при температуре до -10 °С
- Ремонт и восстановление бетона, подверженного действию агрессивных сред, содержащих хлориды и сульфаты
- Для наружных и внутренних работ

8 800 234 01 31

www.vetonit.com

Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Цвет	серый
Связующее	специальный цемент
Максимальный размер фракции заполнителя, мм	3
Расход воды, л/25 кг	3,62–3,87
Расход воды, %	14,5–15,5
Выход раствора, л/мешок 25 кг	13
Расход сухой смеси при слое 10 мм, кг/м^2	20
Плотность растворной смеси, кг/м^3	2150–2350
Время использования с момента затворения водой, мин	10–20
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	
2 часа	15
1 сут	20
7 сут	40
28 сут	60
Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее	20
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	2
Марка по морозостойкости, не менее	F_1 600 / F_2 200
Марка по водонепроницаемости, не менее	W16
Содержание хлор-ионов, %, не более	0,1
Стойкость к карбонизации, см^2/с, не более	$2{,}07 \times 10^{-4}$
Сопротивление прониканию хлор-ионов, Н/мм^2, не более	0,05 при 2 мм

* Испытания проводились согласно СТО 56846022-004-2024 «Смеси сухие ремонтные».

Физико-механические характеристики продукта могут варьироваться при:
- несоблюдении требований по подготовке поверхности;
- несоблюдении требований по приготовлению материала;
- несоблюдении требований по уходу за материалом.

При отрицательной температуре окружающей среды и основания темпы твердения и набора прочности материалом замедляются.

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 25 кг.
Хранение: 6 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении при относительной влажности не более 60 %.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетонные поверхности тщательно очищают от загрязнений, удаляют слабые, поврежденные части бетона, используя шлифование, фрезерование, пескоструйную, гидропескоструйную, дробеструйную обработку. Поверхность основания должна иметь шероховатость не менее 5 мм для обеспечения хорошего сцепления с ремонтируемой поверхностью. Оголенную арматуру тщательно очищают от ржавчины при помощи пескоструйной обработки или при помощи стальной щетки. При положительных температурах арматуру покрывают раствором **vetonit remocor 05**.

Ремонтируемая поверхность должна быть абсорбирующей. Вещества, ослабляющие адгезию (пыль, грязь), должны быть удалены. При проведении работ при положительных температурах поверхность увлажняют за 24 часа и непосредственно перед началом ремонтных работ. Излишки воды следует удалить сжатым воздухом или ветошью. В момент нанесения раствора поверхность должна быть матово-влажной. При отрицательных температурах поверхность не увлажняют. Ремонтируемую поверхность необходимо прогреть до положительной температуры, используя термоматы, инфракрасные излучатели или паяльные лампы. Данная операция необходима для удаления с подготовленного основания наледи и предотвращения потери тепла при реакции гидратации ремонтного состава.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Необходимо замешивать только такое количество ремонтного состава, которое можно использовать в течение 10-20 минут. Сухую смесь **vetonit remocor TS-60** смешивают с водой из расчета 3,62–3,87 л чистой воды на мешок 25 кг механическим способом, например, дрелью с низкоскоростной мешалкой или в бетономешалке. Сухую

смесь высыпают в воду, одновременно перемешивая не менее 3 минут до однородной консистенции. Раствору дают отстояться в течение 1 минуты и снова перемешивают. Готовая к работе растворная смесь должна быть пластичной, без комков.

Не допускать передозировки воды! Готовая растворная смесь пригодна для использования в течение 10-20 минут с момента затворения водой (при относительной влажности 60±10 % и температуре воздуха 21±2 °С). При производстве работ температура воды должна быть в пределах от +10 до +30 °С. Температуру воды для замешивания выбирают таким образом, чтобы температура готового раствора была от +10 до +20 °С.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Материал **vetonit remocor TS-60** можно применять для работ при температуре окружающего воздуха от -10 до +17 °С. Готовую растворную смесь можно наносить при помощи штукатурных станций или кельмы. Для лучшего сцепления материала с поверхностью основания обязательно наносить грунтовочный слой из **vetonit remocor TS-60** более жидкой консистенции, втирая в основание при помощи щетки с жесткой щетиной. Далее нанести основной слой методом «мокрым по мокрому». Рекомендованная толщина нанесения в один слой 15–100 мм.

На потолочную или вертикальную поверхности за один прием допускается наносить слой до 50 мм. Второй слой можно наносить, когда ремонтный состав схватится, т.е. когда пальцы при нажатии на него не утопают, а только оставляют легкий след. При ремонте горизонтальных и наклонных поверхностей материал возможно наносить слоем до 100 мм за один проход.

Заглаживание можно выполнить с помощью терки. Обработку теркой после нанесения можно начинать, когда ремонтный состав схватится.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

Последующий уход имеет большое значение для достижения лучшей адгезии и прочности ремонтного состава. После нанесения необходимо поддерживать поверхность раствора во влажном состоянии для предотвращения испарения влаги, защищать от осадков, солнечных лучей и ветра в течение 24 часов.

Для последующего ухода и защиты от испарения возможно нанесение пленкообразующего материала (кьюринга) в соответствии с рекомендациями производителя.

При отрицательных температурах ремонтируемую область необходимо укрывать теплоизоляционным материалом либо ветошью для предотвращения потерь тепла при экзотермии, а также во избежание растрескивания от разницы перепада температур ремонтного состава и окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материал нельзя спускать в канализацию. Сухую смесь и затвердевший раствор необходимо утилизировать как строительные отходы.

Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны при температурно-влажностных условиях, зафиксированных в СТО. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных.
При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.